

Technical Data Sheet

IFS2984/36

ЭФФЕКТ ХРОМИРОВАННОГО
СЕРЕБРА

DATE 09/05/18

Цвет:	Серебро
Область применения:	Картинные рамы, мебель
Способ нанесения:	Распыление

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	11 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	0.920 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	12 ± 1

Подготовка поверхности:

Полиуретановые или полиэфирные грунты следует отшлифовать. Затем нанести полиуретановый гляцевый лак TL0335/A5 или TL0336/00, пигментированный 20% пастой TP3300/22.

Подождать 24 часа, затем нанести IFS2984/36; через 24 часа закрепить эффект серебра нанесением AF7290/00 или SZ4190/00.

После этого можно нанести полиуретановый лак (только для систем покрытий без AF7290/00).

Основные рекомендации:

Срок хранения - 6 месяцев. Следует проверить однородность продукта и хорошо перемешать его перед использованием для устранения возможного осадка.

Внимание:

Общая адгезия этого цикла может не позволить дальнейшую обработку, например, резку или сверление окрашенной детали.