



Technical Data Sheet

Holzmasse K2

2-х компонентная

шпаклевка для дерева

cod. 1950XX

cod. 1960XX



ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентная шпаклевка на полиэфирной основе, обогащенная специальными минеральными порошками, древесной пудрой и пигментами. Характеризуется среднезернистой текстурой, подходит для восстановления деревянных поверхностей, включая переделку структурных деталей. Специальная рецептура обеспечивает требуемую эластичность и механическую прочность, легкость нанесения и хорошую шлифуемость; низкий отбеливающий эффект при шлифовании. Обладает минимальной усадкой и высокой заполняющей

способностью. Выпускается в 16 стандартных цветах с возможностью подбора цвета. Различные цвета могут быть смешаны между собой для получения промежуточного оттенка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Древесина и древесно-композитные материалы в целом. Наружные и внутренние поверхности. Паркет, интерьерная мебель, садовая мебель. Оконные рамы, двери, ставни. Трещины, отсутствующие части, включая края панелей и плит.

Характеристики	Ед.Изм	Значение
Плотность	г/см ³	1,4
Вязкость (Брукфильд 23°C, 10 об/мин, aspo Tc)	cP	150.000 - 200.000
Сухой остаток	%	85
Время застывания (20°C)	минуты	5-10*
Коэффициент катализа при 10-20°C	%	2-2,5
Коэффициент катализа при >20°C	%	1-1,5

*По запросу возможно увеличение времени застывания: 10-15 мин.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, грязи, остатков силиконов, жира, старых лаков.



Добавьте катализатор в указанном соотношении при комнатной температуре. Хорошо перемешайте. Открытое время составляет 5-10 минут в зависимости от климатических условий.



Нанесите шпателем.



Дайте высохнуть в течение 5-10 минут перед нанесением второго слоя.



Перед шлифовкой дайте высохнуть, желательно 30-40 минут.



Отшлифуйте с увеличением зернистости до P180-P220 или более, в зависимости от желаемой отделки.



Приступайте к последующей обработке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Способность наполнителя впитывать морилку отличается от способности необработанной древесины. Пожалуйста, проверьте цвет продукта, чтобы убедиться, что он подходит для использования. При покрытии лаками 2к, особенно белыми, следует избегать ароматических продуктов.

Шпатлевка Holzmasse K2 подходит также для наружных поверхностей при правильной финишной обработке.

УПАКОВКА:

Cod. 1950XX	6 x 125 мл
Cod. 1960XX	6 x 750 мл

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 12 месяцев с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочтите инструкцию SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **1950XX**
Revision: **01 del 06.06.2019**