

Technical Data Sheet

TU0571/XX полиуретановый грунт для ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

Supersedes previous issue dated 05/15/07

DATE 06/12/12

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Цвета: | 13 белый, 92 орех, 95 темный орех | | |
| Назначение: | Пенополиуретан. | | |
| Метод нанесения: | Распыление. | | |
| Смешивание: | Часть А | TU0571/XX | 100 |
| | Часть Б (отвердитель) | TH0767/00 | 30 |
| | Разбавитель | DT0040/00 | 10-15 |

Технические характеристики:

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Сухой остаток (%): | 70 ± 3 | |
| Удельная плотность (кг/л): | 13 белый: | 1.450 ± 0.030 |
| | Другие цвета: | 1.350 ± 0.030 |
| Вязкость (DIN 8 при 20°C): | 23" ± 3" | |

Подготовка поверхности:

Очистить изделия из пенополиуретана, используя хлорированный или кетоновый растворитель.

Основные характеристики:

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Жизнеспособность: | 2 часа | |
| Рекомендуемый расход (г/м²): | Мин. 100 - Макс. 180 на слой | |
| Время высыхания (100 г/м² при 20°C): | Пылестойкость | 15 минут |
| | На отлип | 40 - 50 минут |
| | Складирование | 1 ночь |
| Шлифование: | Через 8 часов. | |
| Нанесение следующего слоя : | Через 12 часов. | |
| Срок хранения: | 36 месяцев | |

TU0571/XX обладает отличной адгезией к субстрату, растекаемостью и способностью заполнять микротрещины поверхности

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Чем меньше антиадгезива на поверхности детали, тем выше адгезия TU0571/XX. Рекомендуется наносить грунт не ранее 48 часов после выхода детали из пресса.

Альтернативные отвердители:

TH1400/00 в количестве 20% улучшает адгезию к субстрату по сравнению с THL7170/00.

TH1400/00 используется только в случаях, когда детали покрыты большим количеством антиадгезива или не были достаточно хорошо очищены. Рекомендуется предварительно проверить.

TH1400/00 сухой остаток (%): 50 ± 1

удельная плотность (кг/л): 1.059 ± 0.030

Особые указания:

Если необходимо скорректировать оттенок грунта, можно использовать пасты серии TP4140/ABC.