



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.lineablvernici.it  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

## Technical Data Sheet

EF38\*\*/00

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ  
ЛАК С ЭФФЕКТОМ ВОСКА

DATE 15/15/13

### Уровень глянца

8 глянец

### Цвета

00 прозрачный

85 лиственница

90 красное дерево

92 грецкий орех

95 темный грецкий орех

### Область применения:

Дверные и оконные рамы, внешняя и внутренняя отделка домов, отделка заборов, пр.

### Метод нанесения:

Кисть, распылитель.

### Процедура смешивания

Готов к использованию. При необходимости, для разбавления использовать КК3103 от 5 до 20%.

### Технические характеристики:

* Сухой остаток(%):	32 ± 1
* Удельный вес (кг/л):	0,870 ± 0,030
* Вязкость (DIN 4 при 20°C):	15 ± 3
* Время высыхания (100 г/м <sup>2</sup> при 20°C):	пылестойкость 2 часа на отлип 6-7 часов складирование 24 часа
* Кроющая способность (м <sup>2</sup> /кг):	10-16
* Интервал между нанесением слоев:	16 ч мин.
* Количество слоев:	1-3

### Инструкция к применению:

В случае если деревянная поверхность новая, то ее необходимо отшлифовать и затем покрыть одним слоем защитной морилки на основе растворителя EM56\*\*/00. По прошествии 16 часов, нанесите два слоя EF38\*\*/00 (для мягких пород дерева) или три слоя EF38\*\*/00 (для твердой древесины) с интервалом между слоями в 16 часов и без промежуточной шлифовки. При нанесении методом распыления, держите пистолет в горизонтальном положении, так как EF38\*\*/00 не обладает тиксотропными свойствами.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fifico, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.lineabluevernici.it  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

В случае использования продукта для поддержания или восстановления старого покрытия, необходимо тщательно очистить и отшлифовать поверхность, удалив таким образом старое покрытие, а затем необходимо нанести один или два слоя EF38\*\*/00 с интервалом в 16 часов без промежуточной шлифовки. Для поддержания сохранности предметов, покрытых EF0538/00, мы рекомендуем наносить восстанавливающее масло для внешних поверхностей KK1112/00 каждый год. Самогрунтующийся лак EF38\*\*/00 нельзя покрывать лаками на водной основе и на основе растворителя.

### Общие характеристики:

Если продукт хранится в надлежащих условиях, то время его хранения не ограничено.

Если продукт хранится на протяжении долгого времени, то всегда проверяйте перед использованием его однородность, а также хорошо перемешайте, чтобы избежать образования осадка.

EF38\*\*/00 – это однокомпонентный самогрунтующийся лак на основе растворителя, подходящий для деревянных поверхностей, в том числе внешних.

Он предназначен для нанесения кистью, но его также можно наносить при помощи распылителя, как на новые деревянные поверхности, так и на поверхности со старым покрытием с целью профилактики или восстановления. Его главной отличительной особенностью является эффект воска, благодаря чему деревянная поверхность выглядит естественно.

Данный самогрунт содержит небольшой процент окиси железа и антисептика для древесины, защищающего ее от грибковых образований и гниения.

### Предупреждение:

- Хорошо перемешайте перед применением.
- Во избежание самовозгорания в конце каждого рабочего дня необходимо произвести уборку рабочего места; удалите излишки напыления с вентиляторов, стен покрасочного бокса, пола и фильтров. Соберите все излишки герметика и все загрязненные предметы (например, фильтры) в открытом высоком баке, заполненном водой, и стоящим вдалеке от рабочего места. Избегайте покрасочных боксов сухого типа. Рекомендуется использовать покрасочные боксы водяного типа.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ СМОЛ

Многие виды древесины, особенно хвойных пород деревьев, таких как сосна, лиственница, калифорнийская пихта и ель содержат большое количество натуральных смол в капиллярах и смолистых мешочках, расположенных около свилей. Фактически невозможно избежать выделения смол ни при помощи сушки древесины, ни посредством нанесения покрытия.

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.