SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Technical **Data Sheet**

XT6701/XX
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПУДРА ДЛЯ ЗОЛОТОЙ КРАСКИ

DATE 02/23/98

Цвета:	34 сверхтонкая золотая бронза 35 антикварная золотая бронза 36 алюминиевый 38 дукат 60 медь
Удельная плотность (кг/л):	XT6701/34 1.038 ± 0.030 XT6701/35 0.970 ± 0.030 XT6701/36 0.550 ± 0.030 XT6701/38 1.350 ± 0.030 XT6701/60 0.950 ± 0.030
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

Общие характеристики:

XT6701/XX - это металлическая пудра для приготовления краски золотых, серебряных и медных оттенков.
XT6701/XX добавляется в подходящее связующее вещество в количестве 10-20% по весу.
Пудру необходимо вводить при механическом перемешивании в течение достаточного времени для обеспечения идеальной дисперсии.
Подходящим связующим является IF0425/00 (прозрачный Gold-o-lux), который гарантирует стабильный жидкий продукт, не подверженный изменениям цвета или вязкости.
XT6701/XX можно также вводить в прозрачные нитроцеллюлозные или полиуретановые покрытия, глянцевые или матовые.
В этом случае рекомендуется готовить только то количество материала, которое необходимо для немедленного использования, так как смешанный продукт затвердеет и изменит цвет в течение 1-2 дней.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.