

# Technical Data Sheet

TP55.01.25

Белая ПУ база

<b>Цвет:</b>	Белый
<b>Версии глянца:</b>	10, 25
<b>Назначение:</b>	Для колеровки эмалей
<b>Способ нанесения:</b>	Конвенциональное, смешанное и безвоздушное распыление
<b>Смешивание по весу:</b>	TP55.01.25 – 100 HP55.00.00 – 50 Разбавитель* – 20-30

\* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

## Технические характеристики

<b>Удельная плотность (кг/л):</b>	1,345± 0.030
<b>Сухой остаток (%):</b>	66 ± 2
<b>Вязкость (DIN 4 при 20°C):</b>	115-140

## Основные характеристики

<b>Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):</b>	7
<b>Количество нанесения (г/м²):</b>	Мин 100 - Макс 120 на один слой
<b>Количество слоёв:</b>	1
<b>Сушка (100 г/м² при 20°C):</b>	От пыли – 15-20 минут На отлип – 30-40 минут До складирования: 6-7 часов
<b>Срок годности:</b>	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

И.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

---

После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

---

**\*\* ускоренная сушка: испарение при 20°C – 10 мин; сушка при 40°C – 70 мин; охлаждение до 20°C – 10 мин**

- TP55.01.25 – Белая ПУ база для колеровки пигментными пастами
- Основные характеристики: долгая жизнеспособность смеси, быстрая сушка, равномерная матовость; замечательная укрывистость даже на торцах изделий
- Устойчив к пожелтению
- Отличная устойчивость к образованию царапин
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления любого типа, сохраняя равномерную матовость.

#### **Подготовка поверхности:**

Наносится на предварительно загрунтованные поверхности (ПУ либо ПЭ грунтовки) после шлифования и обеспыливания.

#### **Пожелтение и изменение цвета со временем:**

Белые и пастельные тона подвергаются изменению цвета с ходом времени. Существует оборудование, при помощи которого можно достаточно точно определить промежуток времени до изменения цвета. При жёстких требованиях к этому параметру рекомендуется проводить подобные тесты для установления пригодности продукта к конкретным условиям.

---

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

---

**Транспортировка и хранение:**

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

**Меры предосторожности:**

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ !**