

## Technical Data Sheet

## TZ29\*\*/00 ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК - БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Supersedes previous issue dated 06.06.12

DATE 16 July 2020

Версии глянца:	10, 20, 30, 40, 50, 75, 95 глянец		
Назначение:	Общее назначение		
Метод нанесения:	Конвенциональное, безвоздушное и смешанное распыление		
Смешивание:		по весу (кг)	по объему (л)
	Часть А	TZ29**/00	100
	Часть Б (отвердитель)	TH0805/00	50
	Разбавитель	DT040/00	20-50

### Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	TZ2995/00	44 ± 2
	другие ур. глянца	42 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	0.991 ± 0.030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	TZ2995/00	80" ± 5"
	другие ур. глянца	63" ± 5"

### Основные характеристики:

Жизнеспособность:	3 часа	
Рекомендуемый расход (г/м²):	Мин. 80, макс. 150.	
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость	10 минут
	На отлип	30 минут
	Складирование	4 часа
Ускоренная сушка:	Выдержка	15 минут
	Горячий воздух 50°C	30 минут
	Охлаждение	15 минут
Срок хранения:	36 месяцев. После длительного хранения следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок.	

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

TZ29\*\*/00 - это полиуретановый лак общего назначения обеспечивающий равномерное матирование для любого вида распыления.

Его основными характеристиками являются: легкость нанесения, мягкость на ощупь, скорость высыхания и твердость.

В качестве альтернативного отвердителя для TH0805/00 рекомендуется TH0748/00 в концентрации 50%, обеспечивающий более высокую прочность.

**Подготовка поверхности:**

Полиуретановый или полиэфирный грунт.

**Особые указания:**

Для получения равномерного блеска очень важно хорошо перемешивать часть А перед каждым нанесением, предпочтительно с помощью шпателя. Если верхний слой требует легкого подкрашивания, используйте морилки ХС1900/XX.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.  
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.