



## Technical Data Sheet

# PARQUET OIL PLUS

## Self Sealing Oil

cod. 4951-XX.PLS



### ОПИСАНИЕ:

Это средство на основе натуральных масел, усиленных высококачественными смолами, для отделки деревянных полов в два или три слоя. Обеспечивает превосходную устойчивость поверхности к пятнам и истиранию. Не требует специальных грунтовок и готов к применению. Подходит для твердых и мягких пород древесины, особенно подходит для впитывающих или очень пористых пород. Выпускается в версиях с блеском 10, 30, 60, 90 и в восковой версии "1030" с естественным матовым эффектом. Традиционный быстросохнущий состав с низкой вязкостью. Не содержит формальдегидов. Не воспламеняется по ADR

### РАСХОД:

14-18 м<sup>2</sup>/л на один слой и зависит от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные поверхности внутри помещений, необработанные или предварительно обработанные маслами Borma. Подходит для отделки полов, дверей, окон, плинтусов и других деревянных предметов. Также подходит для деревянной мебели. Не рекомендуется для наружного применения.

### СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ:

Сертификат EN71.III: Безопасность для детских игрушек. Сертификат "зеленого" строительства, выданный институтом Rosenheim IBR.

Соответствие норме DIN 68861-1:2011, устойчивость к воздействию холодных жидкостей.

Соответствие норме DIN 53160, устойчивость к воздействию слюны и пота.

### ОЧИСТКА И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Готов к применению. При необходимости может быть разбавлен до 15% препаратами Solvoil 06 или Solvoil Plus.

Характеристики	Ед. Изм	Значение
Плотность	г/см <sup>3</sup>	0,88 ± 0,02
Вязкость, Ford#4	сек.	25 ± 2
Сухой остаток	%	48 ± 2
Время высыхания, пылестойкость (20°C)	часы	2-4
Время высыхания, между слоями (20°C)	часы	9-12
Время высыхания, полностью (20°C)	часы	12-24
Максимальное время затвердевания	недели	3



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Отшлифуйте паркет до получения гладкой, чистой поверхности, очищенной от масел, жиров, восков, силиконов и старых лаков. Заполните трещины и неровности поверхности. Шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 150-180 приводит к лучшему эстетическому результату отделки. Перед нанесением базового покрытия необходимо удалить всю пыль пылесосом. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Рабочая температура не должна быть ниже + 10 °C.



Равномерно распределите продукт кистью, валиком или мягкой хлопчатобумажной тканью; возможно нанесение распылением и в промышленных установках.



Оставить для высыхания на 9-12 часов. Перед началом работы дождитесь достаточного затвердевания.



Перед нанесением второго слоя отшлифуйте его наждачной бумагой или сеткой зернистостью 180-220 (шлифовка должна быть легкой, но равномерной) и удалите пыль.



Нанесите еще как минимум один слой.



Подождите 12-24 часа для полного высыхания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для получения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком обильно. Масла несовместимы с грунтами различной природы: поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на отделку, ранее полученную с помощью масел той же линии.

Не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности или при неблагоприятных погодных условиях. Проверьте совместимость (например, цвет, содержание масел, способность препятствовать затвердеванию) с неизвестными породами древесины. Некоторые породы древесины, особенно сильно окрашенные и/или экзотического происхождения (например, лапачо, ипе, ироко, маганоиды в целом), могут значительно препятствовать или замедлять затвердевание масла. В этих случаях рекомендуется наносить первый слой очень тонко и хорошо проветривать помещения, чтобы облегчить процесс высыхания. Масла подвержены физиологическому пожелтению, как внутри емкости, так и после нанесения: это естественное явление, отражающее происхождение сырья. Не совместимы с другими паркетными грунтовками и лаками.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦИКЛЫ:

Для завершения рабочего цикла рекомендуются следующие продукты:

1. **Holzmasse Base** cod. 0051 – связующая смола для индивидуального приготовления наполнителей.
2. **Holzmasse K2 MDF** – cod. 1650 – двухкомпонентная шпаклевка для дерева.
3. **Grundieroeel coloroil** – cod. 3910 цветной масло-грунт, используемое в качестве окрашивающего первого слоя
4. **Parquet Kit 1/ Parquet Kit -2** cod. 4885/4886 – очистители и восковые полироли для поддержания и регулярного ухода за паркетом, покрытым маслом.

## ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пигментные пасты:  
Масляные пигменты серии CO



## УПАКОВКА:

Code 4951-XX.PLS	6 x 1л
Code 4952-XX.PLS	2 x 5л
Code 4953-XX.PLS	1 x 10л
Code 4954-XX.PLS	1 x 20л

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

## ВНИМАНИЕ:

Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией.

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **4951-XX.PLS**  
Revision: **01 of 18.04.2023**