

Technical Data Sheet

TP95.00.XX
Полиуретановый
ударопрочный лак

Цвет:	Прозрачный. Степень блеска: 10, 25	
Назначение:	Изделия из массива древесины твердых и мягких пород, шпонированные изделия, изделия из фанеры. Горизонтальные и вертикальные поверхности.	
Способ нанесения:	Распыление, смешанное и безвоздушное распыление.	
Смешивание:	(по весу):	
	TP95.00.00	100
	HP95.00.00	100
	Разбавитель	30-40

Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	1.00 ± 0.03
Сухой остаток (%):	46 ± 2
Поставочная вязкость (КУ при 25°C):	60-70
Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C)	14 -16 сек

Основные характеристики:

Жизнеспособность смеси (часы, при 20°C):	5-6
Количество нанесения (г/м²):	160 - 180
Количество слоёв:	1-2
Интервал между слоями (минут, при 20°C):	Мин 20 Макс 40
Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C):	От пыли – 10 На отлип – 20 До перешлифовки: 60-120 До складирования 500 кг/м²: 16-20 часов

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Ускоренная сушка * (минут, 100 г/м² при 40°C):	До перешлифовки: 30 До складирования: 4 часа
Рекомендации по шлифовке:	
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1,5 года. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

TP95.00.XX - двухкомпонентный ударопрочный самогрунтующийся лак для внутренних работ на полиуретановой основе.

Основные характеристики:

- Высокая ударопрочность
- Максимальная химическая стойкость
- Стойкость к пожелтению
- Царапиностойкость
- Стойкость к сухому нагреванию
- Однородное покрытие
- Высокая скорость сушки

Подготовка основания:

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать и очистить от загрязнений. Лак должен быть хорошо перемешан. Смесь, приготовленная в рекомендуемых пропорциях, наносить методом распыления в 2 слоя на необработанные поверхности. Между слоями необходимо провести легкую шлифовку. Перед нанесением второго слоя следует подождать 2 часа. Нанесение не должно производиться при температуре ниже 5°C и выше 35°C. Для более высокого качества поверхности и сохранения блеска, рекомендуется готовить новую смесь и наносить для каждого слоя

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

Транспортировка и хранение:

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Грунт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ