

Technical Data Sheet

TU0161/00

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

Supersedes previous issue dated 05/17/06

DATE 05/24/12

Назначение:	Встроенная мебель, двери, профили			
Метод нанесения:	Смешанное и безвоздушное распыление			
Смешивание:		по весу	по объему	
	Часть А	TU0161/00	100	100
	Часть Б (отвердитель)	TH0775/00	50	50
	Разбавитель	DT1150/00 or DT0040/00	10-30	10-30

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	47 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	0.990 ± 0.030
Вязкость (по Брукфильду 20°C 3 20 об/мин):	1150 ± 150

Подготовка поверхности:

С красками на водной основе (AC0600/XX или AC1400/XX) или на основе растворителя (XM7100/XX или XM8000/XX).

Основные характеристики:

Жизнеспособность смеси:	2 часа		
Количество слоев:	Макс. 3		
Интервал между слоями:	Мин. 1 час, макс. 3 часа		
Рекомендуемый расход(г/м²):	Макс. 180		
Время высыхания(100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость	10-15 минут	
	На отлип	40-50 минут	
	Складирование	6 часов	
Ускоренная сушка(100 г/м²):	Выдержка	15 минут	
	Горячий воздух 50°C	60 минут	
	Охлаждение	15 минут	
Шлифование:	Через 8 часов.		
Нанесение следующего слоя:	Через 16 часов.		
Срок хранения:	36 месяцев После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.		

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

TU0161/00 рекомендуется для дверей и дверных креплений. Он характеризуется отличной адгезией, легкостью нанесения на вертикальные поверхности и шлифования, отличной порозаполняемостью.

Альтернативные отвердители:

Для улучшения смачиваемости при нанесении распылением рекомендуется TH0711/00 (50%) или TH0727/00 (50%).

- TH0711/00 сухой остаток (%) 27 ± 1

- TH0727/00 сухой остаток (%) 30 ± 1

Особые инструкции:

В жаркую погоду или в тропических районах используйте медленносохнущий разбавитель DT1146/00 или DT0040/00.

Если TU0161/00 требует легкого подкрашивания, используйте морилки XC1900/XX.