

## БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

**BA500.XX.1000**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**BA500.XX.1000** - двухкомпонентная акриловая матовая эмаль.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к пожелтению
- Отличная бархатистая поверхность
- Отличная растекаемость
- Высокая царапиноустойчивость

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных поверхностей, таких как МДФ, шпон, загрунтованных полиуретановым или полиэфирным грунтом.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

**Тип продукта** : Акриловый

#### Вязкость

1.компонент (25°C, KU) : 75 - 80  
1+2.компонент (20°C, DIN4) : 42 ± 3

#### Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 1,150 ± 0,01  
2.компонент : 0,950 ± 0,03

#### Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 47 - 51  
2.компонент : 36 ± 1

**Расход\* (м<sup>2</sup>/л)** : 6,4 - 7,4

*\* При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

**Рекомендуемое количество нанесения (г/м<sup>2</sup>)** : 120 - 130  
(на один слой)

*Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.*

**Время сушки (одного слоя 100 г/м<sup>2</sup>, при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)**

От пыли : 25 мин  
На отлип : 1 ч  
До склад. : 24 ч

### ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловая матовая эмаль	BA500.10
Акриловая матовая эмаль	BA500.25
Акриловая шелково-матовая эмаль	BA500.50
Цвет	Код цвета
Белый	1000

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт рекомендуется наносить на полиэфирный, акриловый, полиуретановый или грунт УФ отверждения GENC. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно отшлифована, шлифовальными материалами с зернистостью 220-320-400.

### РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Белая акриловая матовая эмаль	BA500.XX	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	33	40
Акриловый разбавитель	TA500	30 - 40	35 - 50

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

*\* При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

**Жизнеспособность, ч (20°C)** : 8

### НАНЕСЕНИЕ

Во время нанесения температура окружающей среды, влажность, время ожидания между слоями, количество нанесения, количество рекомендуемого разбавителя и способ нанесения должны обеспечивать соблюдение условий TDS.

### Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите техническое описание



Размешать



Нанести распылением

## БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

**BA500.XX.1000**

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

---

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

### ВНИМАНИЕ

---

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Соблюдайте рекомендованные пропорции смешения и используйте только оригинальный отвердитель.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

---

**Класс груза** : Эмаль