

Technical Data Sheet

BP31.83.00
**Пигментированная
 грунтовка для ПУ пены**

Цвет:	Кофейный								
Назначение:	Изделия из плотной ПУ пены Горизонтальные и вертикальные поверхности								
Способ нанесения:	Конвенциональное, смешанное, Безвоздушное распыление,								
Смешивание:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(по весу):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BP31.83.00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>HP19.00.00</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>20-30</td> </tr> </tbody> </table>	(по весу):		BP31.83.00	100	HP19.00.00	20	Разбавитель	20-30
(по весу):									
BP31.83.00	100								
HP19.00.00	20								
Разбавитель	20-30								

*Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего разбавителя для условий нанесения и специфики использования продукта.

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	1.550 ± 0.030
Сухой остаток (%):	73 ± 2
Поставочная вязкость (КУ при 20°C):	100-105
Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C):	13-16 сек

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C):	2
Количество нанесения (г/м²):	Мин 100 Макс 150
Количество слоёв:	1-3
Интервал между слоями (минут, при 20°C):	Мин 20 Макс 60
Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C):	От пыли – 10-15 На отлип – 25-30 До перешлифовки: 60-80

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Ускоренная сушка * (минут, 100 г/м² при 40°C):	До перешлифовки: 30
Рекомендации по шлифовке:	Чем дольше сушка грунта, тем меньшая усадка в конечном итоге.
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 2 года. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

* ускоренная сушка: испарение при 20°C – 5 мин; сушка при 40°C – 15 мин; охлаждение до 20°C – 10 мин

- ВР31.83.00 – пигментированная грунтовка для ПУ пены высокой плотности.
- В связи с большим разнообразием используемых компонентов при производстве ПУ пены высокой плотности рекомендуется проводить тестирование пригодности продукта перед использованием
- Основные характеристики: хорошая укрывистость и растекаемость, быстрота сушки, легкая шлифовка, отличная светостойкость.
- Может покрываться патиной и прозрачным матовым или глянцевым лаком.

Подготовка основания:

Подложка должна быть должным образом подготовлена, ошлифована и очищена от всех видов загрязнений и пыли

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

Транспортировка и хранение:

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ