

Technical Data Sheet

TZ23**/XX

БЕЛЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

Supersedes previous issue dated 06.18.2020

DATE 05 August 2020

Цвет:	13 белый
Назначение:	10, 25, 35, 50
Уровни глянца:	плоские детали, профили, сборная мебель
Метод нанесения:	смешанное, безвоздушное, электростатическое распыление, лаконалив
Смешивание:	по весу (кг)
Часть А:	TZ23**/XX 100
Часть Б (отвердитель):	TH0720/00 50
Разбавитель:	DT1150/00 или DT1146/00 20-30

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	66 ± 3
Удельная плотность (кг/л):	1.340 ± 0.030
Вязкость (DIN 6 при 20°C):	10, 25, 35 глянец: 27 ± 3 50 глянец: 75 ± 5 DIN 4 А+Б: 20" ± 3"

Основные характеристики:

Жизнеспособность смеси:	3 часа
Рекомендуемый расход (г/м²):	Мин. 80 – Макс. 150
Время сушки (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость 10 минут На отлип 30 минут Складирование 4 часа
Принудительная сушка (100 г/м²):	Выдержка 15 минут Горячий воздух 50°C 60 минут Охлаждение 15 минут
Срок хранения:	36 месяцев. После длительного хранения следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

TZ23**/13 - белый матовый лак, обеспечивающий хорошую текучесть и хорошую заполняющую способность на кромках, стойкость к пожелтению, твердость и гладкость поверхности.

Подготовка поверхности:

Белый полиуретановый или полиэфирный грунт.
Нежелтеющий отвердитель: TH0712/00 50%

Внимание:

В жаркую погоду рекомендуется использовать медленный разбавитель, например, DT1146/00.

Проблема изменения цвета под воздействием света

Как правило, белые и светлые оттенки подвержены пожелтению с течением времени. Существует оборудование, при помощи которого можно достаточно точно определить промежуток времени до изменения цвета. При жёстких требованиях к данному параметру рекомендуется проводить подобные тесты для установления пригодности продукта к конкретным условиям. Лаборатории Sayerlack могут провести данный тест с высокой степенью объективности, однако, идеальным решением для потребителя станет обращение в независимую лабораторию для тестирования продукта.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.