

**Однокомпонентный прозрачный самогрунтующийся лак для внутренних работ.**

## Назначение

Плоские панели, двери, фасады.

## Технические характеристики

<b>Вязкость</b>	32 ± 2	Din.6
<b>Удельная плотность</b>	1,040 ± 0,030	кг/л
<b>Уровень глянца</b>	40	Gardner 60°
<b>Сухой остаток</b>	25 ± 2	% по весу
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев при 5°C ÷ 35°C	

## Основные характеристики

**Прозрачность:** хорошая

**Скорость высыхания:** отличная

Может перекрываться ЛКМ на водной основе.

## Метод нанесения

<b>Нанесение</b>	<b>Ручное распыление</b>		<b>Электростатическое, безвоздушное, смешанное (airmix)</b>	
	% по весу		% по весу	
<b>Разбавитель</b>	Н О	0-5%	Н О	0-5%
<b>Рабочая температура</b>	> 15°C	ЛКМ, поверхность, окружающая среда		
<b>Относительная влажность</b>	< 85%			
<b>Кол-во слоёв</b>	1 - 2 с промежуточным шлифованием			
<b>Рекомендуемый вес</b>	80 - 120 гр/м <sup>2</sup> на слой			

## Техническая информация

	Время высыхания
	20°C-65%
<b>Пылестойкость</b>	15 минут
<b>На отлип</b>	25 минут
<b>Складирование</b>	60 минут

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - [servizioclienti@sayerlack.it](mailto:servizioclienti@sayerlack.it)

### Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - [www.sayerlack.com](http://www.sayerlack.com)

Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di - Company under the direction and coordination of: The Sherwin-Williams Company, USA

## Особые указания

Для улучшения химической стойкости продукта рекомендуется добавление кросс-линкера ХА4080/00 (0.5-1%).  
Перед применением проверяйте продукт. В случае необходимости свяжитесь с технической поддержкой компании производителя. Условия и сроки хранения влияют на уровень вязкости продукта. Продукт чувствителен к низким температурам: хранить продукт при температуре от +5°C и выше.

## ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

N.B.: Информация, представленная в данной технической карте соответствует нашим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство физико-химических характеристик наших продуктов в пределах допустимых значений, указанных в наших технических картах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям, используемых систем нанесения и обрабатываемых поверхностях, а также рабочих условий.

Предупреждение: фактическая вязкость некоторых пигментированных и / или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в технической карте. Различия следует рассматривать как приемлемые, если они не превышают 30%.

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - [servizioclienti@sayerlack.it](mailto:servizioclienti@sayerlack.it)

### Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - [www.sayerlack.com](http://www.sayerlack.com)

Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di - Company under the direction and coordination of: The Sherwin-Williams Company, USA

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
ISO 9001  
ISO 14001