

## Technical Data Sheet

TL0345/13

DATE 27 July 2020

Назначение:	Плоские поверхности, мебель, картинные рамы.		
Метод нанесения:	Воздушное и безвоздушное распыление, лаконалив.		
Смешивание:		по весу (кг)	по объему (л)
Часть А:	TL0345/13	100	100
Часть Б (отвердитель):	TH0738/00	50-100	70-135
	или TH0735/00	50-100	70-135
Разбавитель:	DT0424/00	20-40	20-60

### Технические характеристики:

Сухой остаток(%):	TL0345/13	73 ± 1
	TH0738/00	39 ± 1
	TH0735/00	44 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	TL0345/13	1.320 ± 0.030
	TH0738/00	1.003 ± 0.030
	TH0735/00	0.998 ± 0.030
Вязкость (DIN 6 при 20°C):	TL0345/13	49" ± 5"

### Подготовка поверхности

Предпочтительно использовать пигментированные полиэфирные грунты имеющие меньшую склонность к подъему, чем полиуретановые грунты.

### Общие характеристики:

Жизнеспособность смеси при 20°C	4 часа
Рекомендуемый расход (г/м²):	Мин. 80 Макс. 200
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость 40 минут
	На отлип 2-6 часов
	Складирование 24-36 часов
Ускоренная сушка:	Горячий воздух при 30-50°C: 2 часа
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности неограничен. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте для устранения возможного осадка.

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fifico, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

TL0345/13 значительно отличается от других глянцевых лаков высокой скоростью высыхания и твердостью.

Поэтому TL0345/13 подходит для ситуаций, требующих либо хорошей устойчивости к царапинам (например, столешницы), либо быстрого высыхания (рамы для картин, панели и т.д.). Возможна шлифовка и полировка.

TL0345/13 может быть отвержден с помощью TH0738/00 в процентном соотношении от 50% до 100%. В очень жаркую погоду и когда не требуется полировка, рекомендуется отверждать на 50% и разбавлять на 40-50%.

В холодное время года, а также когда требуется шлифовка и полировка, рекомендуется 100% отверждение с 20-30% разбавлением. Возможны все промежуточные соотношения.

#### **Предупреждение:**

Рекомендуется использовать TH0735/00 в TL0345/13 для предотвращения пожелтения.

Температура покрытия и окружающей среды не должна опускаться ниже 18°C, иначе это повлияет на отверждение.

#### **Альтернативные отвердители**

- TH0721/00 (50-100%) - более высокий уровень глянца и прочность
- TH0724/00 (100%) - более быстрое высыхание

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.