

Technical Data Sheet

AC0600/XX

ВОДРАЗБАВЛЯЕМАЯ МОРИЛКА

Supersedes previous issue dated 05.04.15

DATE 16 June 2020

Цвета:	07 золотисто-желтый	08 красный	09 оранжевый
	13 белый	14 синий	17 бледно-желтый
	39 индийский красный	42 зеленый	56 вишня
	72 чёрный	76 венге	84 американский
	87 орех (античный)	90 махагон	орех
	94 орех (средний)		93 светлый орех
Область применения:	Плоские детали, профили, изогнутые детали и стулья		
Метод нанесения:	Окунание, распыление, вальцевание		

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	от 3,5% до 5% цвета 14, 17, 42, 56, 87, 90, 94 от 6% до 9,5% цвета 07, 08, 09, 39, 72, 76, 84, 93 18,2 ± 1 цвет 13
Удельная плотность (кг/л):	1.030 ± 0.030 (среднее значение)
Вязкость (DIN 2 при 20°C):	48" ± 5" в зависимости от цвета
Светостойкость:	Хорошо подходит для использования в помещении, не рекомендуется для наружного применения.
Восстанавливаемость:	С полиуретановыми и нитроцеллюлозными покрытиями.
Срок хранения:	15 месяцев. После длительного хранения следует проверить на однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок.

Общие характеристики:

- Обеспечивает равномерность окраски, без пятен, вызванных участками с повышенной абсорбцией
- Высокая концентрация
- Может разбавляться водой или водно-ацетоновой смесью
- Совместима со связующими AX 2004, XA 4090, XX 4100, XX 4130 и XX 4180

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Рекомендуемая система нанесения	
Ручные и автоматические краскопульты:	Вода или смесь воды с ацетоном от 1:2 до 1:10 Для получения темных пор добавить 5-10% AX2004/00 к разведенной морилке. Для улучшения однородности добавить ХХ4130/00 в любом количестве вместо воды для разбавления. Высыхание занимает около 8 часов при комнатной температуре или около 2 часов при 40-50°C.
Вальцевание:	Губчатый валик: разбавить только водой и/или ХА4079/00. Резиновый валик: разбавить водой и ХА4625/00.
Кисть и растирание:	Использовать только воду или смесь воды и ХА1327/00 для увеличения времени открытой выдержки морилки.
Окунание:	Может быть разбавлен ХХ4130/00. Для получения темных пор на дубе добавить 5-10% AX2004/00 к разбавленной морилке.

Особые указания :

Следует перемешать продукт перед использованием. Хранить при температуре выше 15°C, так как при более низкой температуре может увеличиться осаждение частиц.
При смешивании цвета 72 с цветом 13 возможно временное повышение вязкости, которое исчезнет после хорошего перемешивания.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.