

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

33452-9-0000

PURIDUR® Софтлак, бесцветный

Описание

Обладающий светостойкостью ПУРИДУР-Софтлак для получения шелковистой, мягкой поверхности на древесине и пластмассе.

Область применения

Загрунтованные древесина и древесные материалы, пластмассовые детали (АБС, АБС-ПС)

Технические данные

Степень глянца	9= глухой матовый*	
Цвет	Бесцветный	
Рабочий состав	100 вес.ч. лака	33 452-0-0000
	12 вес.ч. отвердителя	38 553-0-0000
Плотность	1,040 – 1,060 г/мл при 20°C	
Жизнеспособность при 20°C	Ок. 3 час. при 20-23 °C	
Срок хранения	12 месяцев	
Температура хранения	-10 - + 30 °C	

*Степень глянца определялась стандартными методами.
Степень глянца зависит от расходов, способа нанесения, условий сушки и вида подложки.

Технологические параметры

Метод нанесения	Распыление: ручные пневматич.пистолеты Вязкость 20 - 22 сек. ВЗ 4 мм при 20°C Размер сопла: 1,5 - 1,8 мм Давление распыления: 3 – 4 бар
Кол-во слоев	1
Макс.расход	120 г/м2
Толщина сухой лаковой плёнки	40-45 мкм
Температура в помещении	18 – 30°C
Оптим. влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	18 - 30°C
Подготовка подложки	Все подлежащие лакированию подложки должны быть чистыми, сухими, без смазки. Загрунтованную древесину и древесные материалы отшлифовать зерно 360-400.
Влажность древесины	7 – 10%
Вид сушки	Воздушная или тепловая
Сушка	Тепловая:
	- выдержка ок. 10 мин. при 20- 23 С °C и отн. влажности воздуха 40 – 65%
	- сушка ок. 30 мин. при 80 °C Воздушная сушка ок. 24 час.при 25°C и отн. влажности воздуха 40- 65%

Рекомендации:

Перед применением материал тщательно перемешать или потрясти. Необходимые добавки вводятся в лак при тщательном медленном перемешивании. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Соблюдать общие и региональные правила работы с полиуретанами. Вскрытые ёмкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов.

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

5 кг / 25 кг ведра