

Technical Data Sheet

BP73.01.00
Белая эластичная ПУ
грунтовка

Цвет:	Белый								
Назначение:	Универсальная. Горизонтальные и вертикальные поверхности								
Способ нанесения:	Конвенциональное, смешанное, Безвоздушное распыление,								
Смешивание:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(по весу):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BP73.01.00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>HP73.00.00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>20-35</td> </tr> </tbody> </table>	(по весу):		BP73.01.00	100	HP73.00.00	50	Разбавитель	20-35
(по весу):									
BP73.01.00	100								
HP73.00.00	50								
Разбавитель	20-35								

*Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего разбавителя для условий нанесения и специфики использования продукта.

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	1.476 ± 0.030
Сухой остаток (%):	76 ± 2
Поставочная вязкость (КУ при 25°C):	124-130
Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C):	13-16 сек

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C):	2
Количество нанесения (г/м²):	Мин 130 Макс 220
Количество слоёв:	1-3
Интервал между слоями (минут, при 20°C):	Мин 45 Макс 60
Сушка (минут, 150 г/м² при 20°C):	От пыли – 10-15 На отлип – 15-30 До перешлифовки: 60-90

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Ускоренная сушка * (минут, 150 г/м² при 40°C):	До перешлифовки: 40
Рекомендации по шлифовке:	Чем дольше сушка грунта, тем меньшая усадка в конечном итоге.
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

*** ускоренная сушка: испарение при 20°C – 10 мин; сушка при 40°C – 20 мин; охлаждение до 20°C – 10 мин**

- ВР73.01.00 – Универсальная эластичная пигментированная ПУ грунтовка, с высоким сухим остатком.
- Основные характеристики: очень высокая кроющая способность, великолепная растекаемость, быстрота сушки, не протирается при шлифовке на шлифовальных станках, высокая наполняющая способность.
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления.

Подготовка основания:

Подложка должна быть должным образом подготовлена, ошлифована и очищена от всех видов загрязнений и пыли

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

Транспортировка и хранение:

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ