

Technical Data Sheet

GA0836/13-22 HYDROPLUS ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ЭКСТРУДЕРОВ

Supersedes previous issue dated 12.20.21

DATE 17 November 21

Цвета:	13 белый 22 черный
Назначение:	Рамы для картин, профили
Метод нанесения:	Экструдер
Смешивание:	Готов к применению. При необходимости разбавить водой

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	77 ± 2 (Белый) 74 ± 2 (Черный)
Удельная плотность (кг/л):	1,750 ± 0,030 (Белый) 1,450 ± 0,030 (Черный)
Вязкость(cPs):	35.000 ± 2000 (Белый) 35.000 ± 5000 (Черный)

Основные характеристики:

Рекомендуемый расход (г/м²):	От 40 до 120 на слой
Время высыхания (80 г/м² при 20°C, 65% отн. влажность):	Нанесение след. слоя: 40-60 минут Шлифование: 16-24 часов
Количество слоев:	Мин. 2 - макс. 5
Срок хранения:	15 месяцев

GA0836/13-22 - это базовый грунт для экструдеров, обеспечивающий высокую смачиваемость, скорость высыхания и шлифуемость.

Первые слои должны наноситься с плотным шаблоном для обеспечения заполнения пор и предотвращения образования пузырей на последующих этапах работы. Для обеспечения хорошего заполнения пор необходимо нанести не менее 3 слоев продукта. Однако не стоит наносить более 5 слоев.

При использовании деревянных рам, соединенных между собой, убедитесь, что для склеивания использовались водостойкие клеи (класс D3). Неподходящие продукты могут привести к подъему и/или разбуханию.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Особые указания:

- Не допускать замерзания: хранить продукт при температуре выше 5°C.
- Остатки покрытия и тару необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами. Не выливать в канализацию.
- Нанесение и сушка должны происходить при температуре выше 15°C.
- Ввиду большого разнообразия материалов, используемых для изготовления деревянных изделий, при переходе от системы окраски на основе растворителя к системе окраски на водной основе рекомендуется обратиться в технические отделы поставщиков для проверки соответствия используемого оборудования и компонентов или наличия более подходящих типов. В частности, проверьте: электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, силиконы, клеи, средства для обработки воды в кабине, упаковочные материалы, наполнители, наждачную бумагу и т.д.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.