



Technical Data Sheet

Holz Lasur

Impregnating agent for wood

code 3610XX



ОПИСАНИЕ:

Непленкообразующая морилка для наружных работ на основе смол и масел. Она глубоко проникает в древесину, улучшает ее структуру, придавая ей живой и приятный оттенок. Входящие в ее состав ценные вещества в сочетании с УФ-фильтрами предотвращают образование хромофорной плесени и нападение насекомых. Для внутренних и наружных работ, с использованием светостойких красок, она обеспечивает надежную базовую защиту от атмосферных воздействий. Естественная плотность облегчает нанесение кистью.

РАСХОД:

10-14 м² на литр в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наружные поверхности из необработанной или предварительно обработанной Borma Shield древесины: деревянные дома, заборы, беседки, двери и окна, другие различные конструкции. Внутри помещений: деревянные потолки, балки, обшивка.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Готов к применению. При необходимости может быть разбавлен Solvoil 04 или 06.

Характеристики	Ед.Изс	Значение
Плотность	г/см ³	0,80 ± 0,02
Вязкость Ford#4	сек	15 ± 2
Сухой остаток	%	> 18%
Время высыхания, пылестойкость, один слой (20°C)	часы	2-4
Время высыхания, на отлип, один слой (20°C)	часы	6-8
Полное время высыхания (20°C)	часы	24 ± 6



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Отшлифуйте древесину до получения гладкой и чистой поверхности, очищенной от масел, жиров, восков, силиконов и старых красок. Окончательная шлифовка абразивной бумагой зернистостью 180-220 приводит к лучшему визуальному и тактильному результату. Перед нанесением грунта необходимо удалить все остатки пыли. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%. Проверьте совместимость (например, окраску, содержание масел, способность препятствовать затвердеванию) с неизвестными породами древесины. Некоторые породы, особенно сильно окрашенные и/или экзотического происхождения (например, лапачо, ипе, ироко, красное дерево в целом), могут значительно препятствовать или замедлять затвердевание продукта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Holz Lasur можно наносить тряпкой, кистью, валиком или методом окунания. Предпочтительно наносить на горизонтальную поверхность, чтобы способствовать проникновению продукта в волокна.



Подождите 6-8 часов перед нанесением второго слоя.



Перед нанесением финишного покрытия дождитесь полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для получения равномерного высыхания наносить продукт равномерным и не слишком толстым слоем. Рекомендуется наносить на необработанную или предварительно обработанную Borma Shield древесину. Не рекомендуется наносить средство под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, а также при неблагоприятных погодных условиях. Всегда проводите предварительный тест на малозаметном участке, чтобы убедиться, что конечный эффект соответствует желаемому.

Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени сушки. Во время и после нанесения необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы облегчить процесс окисления и тем самым обеспечить надлежащее отверждение нанесенного слоя.

РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ

Для завершения рабочего цикла мы рекомендуем следующие продукты:

1. **Borma Shield** – cod. 3630 в качестве грунта, предотвращающей появление плесени и насекомых.
2. **Top Gel Tixo** – cod. 3305XX апоккрытие с восковым эффектом
3. **Holzwachs Lasur** – cod. 3320XX как альтернатива для пропитки, защиты и декорирования 3 в 1
4. **Exterior Wood Lack 2k** – cod.41102K в качестве полиуретанового финиша 2k.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Доступные цвета: 08 прозрачный, 05 сосна, 03 дуб, 17 тик, 10 лиственница, 54 дуглас, 16 вишня, 62 махагон, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 темный орех, 136 сосна зеленая.

Совместимые пасты:

Масляные пигменты серии CO

УПАКОВКА:

Code 3610XX	6 x 375 мл
Code 3611XX	6 x 750 мл
Code 3612XX	2 x 2,5 л
Code 3613XX	1 x 10 л
Code 3614XX	1 x 20 л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания.

Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.



ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3610XX**
Rev.: **02 of 21.09.2021**