

Technical Data Sheet

TL0373/00

ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ЛАК

ДАТА 12/02/2016

Область применения:	Плоские и изогнутые детали		
Метод нанесения:	Распылитель		
Процедура смешивания	по весу (кг)		
Часть А	TL0373/00	100	
Часть Б (отвердитель)	TH0735/00	100	

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	56 ± 1		
Удельная плотность (кг/л):	0.986 ± 0.030		
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А:	28 сек ± 4 сек	
	А + Б:	15 сек ± 3 сек	

Подготовка поверхности:

Рекомендуется использовать полиэфирный грунт.

Общие характеристики:

Жизнеспособность смеси при 20°C:	4 часа		
Рекомендуемый расход (гр/м²):	Мин. 80 – Макс. 180		
Время сушки (100 гр/м² при 20°C):	Пылестойкость	80 минут	
	На отлип	8 часов	
	Складирование	48 часов	
Принудительная сушка:	Не рекомендуется.		
Срок хранения (месяцев):	36. После долгого хранения всегда проверяйте однородность продукта и тщательно перемешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.		

TL0373/00 - высокоглянцевый лак, обладающий прекрасной растекаемостью и прозрачностью. Продукт дольше сохнет, по сравнению с полиуретановыми системами, однако, отличается прекрасной стойкостью к пожелтению.

Полирование возможно через 5 дней после нанесения.

Лак отверждается TH0735/00, без разбавителя* соответствует постановлению правительства 44 от 2004 (50% сухого остатка) о регулировании эмиссии ЛОС в атмосферу, а также, обеспечивает существенное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

При необходимости (в случае недостаточного выравнивания, дефектов поверхности) можно разбавить продукт DT0441/00 или DTL3259/00 до 5%. Следует избегать традиционных разбавителей (например, DT0424/00), поскольку они могут вызвать дефекты при нанесении, такие как точечные отверстия (кратеры).