

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ (С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ)

VA105.77.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VA105.77 - двухкомпонентный акриловый прозрачный грунт.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Легкая шлифуемость
- Высокая стойкость к пожелтению
- Высокая царапиностойкость
- Подходит для открытопористой отделки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей. Подходит для белой или светлой древесины, такой как ясень, а также для белых или пастельных поверхностей для защиты цвета.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Акриловый

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 70 ± 5 "

1+2.компонент (20°C, DIN4) : 60 ± 3 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 0,960 ± 0,03

2.компонент : 0,950 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 41 ± 2

2.компонент : 36 ± 1

Расход* (м²/л) : 10 - 12

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 80 - 120
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 150 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 10 – 15 мин

На отлип : 20 – 30 мин

До шлифования : 2 - 3 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт : Код продукта

Акриловый прозрачный грунт : VA105.77

Цвет : Код цвета

Прозрачный : 0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и свободной от грязи (пыли, воска и т.д.) и отшлифована шлифовальными материалами с зернистостью 180-220. Поверхность древесины может быть затонирована с помощью красителей серии Genc Colour Wood Stain (ZD820) или GencTex Wood Colourant.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый прозрачный грунт	VA105.77	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	10	10
Акриловый разбавитель	TA550	20 - 30	25 - 35

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 8

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

HA190 (20%): Для более стойкой пленки или при использовании автоматических шлифовальных машин.

HP777 (10%): более экономичен, чем HA190. Обладает более низкой устойчивостью к пожелтению и не подходит для отбеленных поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Время межслойной сушки должно быть не меньше 1 часа и не больше 4 часов. Время сушки до нанесения финишного покрытия должно составлять не менее 8 ч. Акриловый прозрачный грунт VA105.77 необходимо покрыть акриловым прозрачным финишным покрытием для защиты от пожелтения.

Оборудование для нанесения

Комбинированное распыление Airmix

Воздушное распыление

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.



Прочтите
техническое
описание



Размешать



Нанести
распылением

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ (С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ)

VA105.77.0000

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легко воспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Оборудование для нанесения должно быть очищено целлюлозным разбавителем после нанесения.

Для получения покрытия с равномерной степенью блеска, очень важно тщательно перешивать базу и рабочую смесь, перед нанесением, предпочтительно шпателем.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Прозрачный грунт