

Technical Data Sheet

TP55.00.XX Прозрачный
ПУ конвертер для колеровки эмалей

Цвет:	Прозрачный
Версии глянца:	5, 10,25
Назначение:	Для колеровки эмалей
Способ нанесения:	Конвенциональное, смешанное и безвоздушное распыление
Смешивание по весу:	TP55.00.25 – 100 HP55.00.00 – 50 Разбавитель* – 15-30

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	0,970± 0.030
Сухой остаток (%):	46 ± 2
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	85-130

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	5
Количество нанесения (г/м²):	Мин 100 - Макс 120 на один слой
Количество слоёв:	1
Сушка (100 г/м² при 20°C):	От пыли – 15 минут На отлип – 40 минут До складирования: 5-6 часов
Срок годности:	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

**** ускоренная сушка: испарение при 20°C – 10 мин; сушка при 40°C – 70 мин; охлаждение до 20°C – 10 мин**

- TP55.00.XX – Прозрачная ПУ база для колеровки пигментными пастами
- Основные характеристики: долгая жизнеспособность смеси, быстрая сушка, равномерная матовость; замечательная укрывистость даже на торцах изделий
- Устойчив к пожелтению
- Отличная устойчивость к образованию царапин
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления любого типа, сохраняя равномерную матовость.

Подготовка поверхности:

Наносится на предварительно загрунтованные поверхности (ПУ либо ПЭ грунтовки) после шлифования и обеспыливания.

Пожелтение и изменение цвета со временем:

Белые и пастельные тона подвергаются изменению цвета с ходом времени. Существует оборудование, при помощи которого можно достаточно точно определить промежуток времени до изменения цвета. При жёстких требованиях к этому параметру рекомендуется проводить подобные тесты для установления пригодности продукта к конкретным условиям.

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Транспортировка и хранение:

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ !