

## Technical Data Sheet

## XC1900/XX КОЛЕРОВОЧНЫЕ МОРИЛКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Supersedes previous issue dated 11.20.14

DATE 11 June 2020

Цвета:	XC1900/04 цвета	XC1900/89 тик
	XC1900/08 красный	XC1900/90 махагон
	XC1900/14 темно-синий	XC1900/92 орех
	XC1900/22 черный	XC1900/95 темный орех
	XC1900/25 светло-красный	XC1900/96 палисандр
	XC1900/42 зеленый	XC1900/69 оранжевый
Назначение:	Морилки для добавления в небольших количествах в прозрачные покрытия (нитроцеллюлозные или полиуретановые) с целью окрашивания или гармонизации. Они улучшают внешний вид покрытой поверхности и скрывают дефекты.	

### Технические характеристики:

Удельная плотность (кг/л):	0.840 ± 0.030
Сухой остаток (%):	От 3.6 до 5% в зависимости от цвета.
Вязкость (DIN 2 при 20°C):	42" ± 5"
Светостойкость:	Отлично подходит для внутренних работ, не подходит для наружного применения.
Нанесение:	Легко впитывается вместе с обычными НЦ и ПУ покрытиями при нанесении прямо на древесину.
Срок хранения:	18 месяцев в оригинальной упаковке. После длительного хранения следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок.

### Общие характеристики:

- Чрезвычайно яркие цвета.
- Высокая концентрация.
- Прекрасно растворяется во всех нитроцеллюлозных и полиуретановых лаках и разбавителях.
- Не может быть покрыта полиэфирными покрытиями.
- Совместим с красителями XM8000/XX.

### Нанесение:

XC 1900/XX – корректирующие/колеровочные морилки подходят не только для покрытий, но также для серии морилок XM 8000/XX. Если, например, в формуле используется основные цвета морилок серии XM 8000/XX, оранжевый XM 8000/69 можно заменить оранжевым XC 1900/69, последний оттенок будет теплее и ярче. Замена черного красителя XM 8000/72 на XC 1900/22 обеспечивает прекрасную прокраску пор, например для дуба.