

# Technical Data Sheet

Revision 00 of 04.10.2017



# **1K-PU EASY PARKETTLACK**

COD. 4160-XX.PU

#### ОПИСАНИЕ:

EASY PARKETTLACK PU - специальный готовый к применению однокомпонентный самогрунтующийся лак на полиуретановой основе для быстрой и легкой обработки любых деревянных полов. Среднее время высыхания, отличная обрабатываемость, в том числе и для промышленного применения. Подходит для твердых и мягких пород дерева, обеспечивает хорошую стойкость к истиранию и царапинам. Особенно подходит для очень впитывающих и пористых пород древесины. Только для использования внутри помещений.

# ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: Полиуретановые смолы в дисперсии

Форма: Густая жидкость Цвет: Прозрачный Уровни блеска: 10, 30, 60, 90 Запах: Характерный Растворимость в воде: Нерастворим

Разбавление: Готов к применению. В случае необходимости может

быть разбавлен до 15% с

DPU 011, Универсальный разбавитель для

полиуретана

Прибл. 80 -120 мл/м² каждый слой, в зависимости от Расход:

способа нанесения и впитывающей способности

древесины

Шлифовка и повторное нанесение 6-8 часов при 25°C Время высыхания:

> Складирование 24 часа в зависимости от климата, толщины нанесенного слоя и степени впитываемости

древесины

При низкой интенсивности движения 3 дня

Полное затвердевание 7 дней

Не ниже + 10°C Температура использования:

Не ниже + 5°C, беречь от замерзания Температура хранения:

**DPU 011** Очистка инструментов: 10

Испытание по методу Табера

(CS10, 1000 r):

# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

#### Подготовка поверхности:

Отшлифуйте поверхность до получения гладкой, чистой и свободной от масел, жиров, воска, силикона и старых лаков поверхности. Щели и поверхностные неровности заполнить HOLZMASSE BASE (код: 0052, связующая смола для индивидуальной подготовки древесной шпатлевки) или ECOFILLER. После высыхания отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 150-180. Перед нанесением первого слоя удалить остатки пыли. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%.

## Применение:

Перед использованием продукта хорошо перемешайте. Используйте чистые емкости и инструменты. Нанесите непосредственно на отшлифованную и очищенную древесину в два слоя валиком, кистью или распылением с общим расходом 160-240 г/м². Для обеспечения равномерного высыхания наносите равномерные и не слишком толстые слои. После достаточного отверждения отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220-240 и тщательно удалите пыль перед нанесением второго слоя. Шлифовка должна быть легкой, но равномерной.

Для увеличения укрывистости покрытия в качестве предварительного этапа, даже если это не является обязательным, можно нанести базовую грунтовку Borma Parkettlack 2k (код 41452K).

#### УПАКОВКА:

Продукт поставляется в банках объемом 1 л, 2,5 л, 5 л, 20 л.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

Срок годности продукта в оригинальной упаковке составляет 24 месяца с даты изготовления.

#### ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.