



Technical Data Sheet

Flatting Extra Marine

Палубный лак
cod. 3925XX



ОПИСАНИЕ:

Масляно-уретановый лак, высококачественная грунтовка/лак, готовая к применению, с отличными характеристиками эластичности и высокой заполняющей способностью. Предотвращает растрескивание и отслаивание. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ, даже для экзотических пород древесины. Обогащенный УФ-фильтрами, он создает пленку, идеально устойчивую к воде и непогоде, надолго защищая древесину, подчеркивая ее эстетику и естественную красоту. Выпускается в матовом (30) и глянцевом (90) вариантах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для палуб лодок, облицовки и наружных полов.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ

Сертификация EN71.III Безопасен для детских игрушек.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ

Растворим в Solvoil 04.

Характеристики	Ед.Изм.	Значение
Форма		Вязкая жидкость
Цвет		Согласно маркировке
Запах		Характерный
Вязкость Ford #4	сек.	140-160
Плотность	кг/л	0,89 ± 0,02
Расход	м ² /л	12-18
Время высыхания (20°C) - полное	часы	24



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

При работе с новыми поверхностями необходимо убедиться в том, что древесина хорошо пропитана, чистая и сухая. При восстановлении уже обработанных поверхностей следует провести предварительное легкое шлифование, чтобы очистить и выровнять поверхность. Внимание: Экзотические породы древесины, такие как ироко, тик, красное дерево, в силу своих свойств могут сильно замедлять высыхание. Рекомендуется наносить первый легкий слой и, по возможности, предварительно обезжиривать древесину с помощью SOLVOIL 04.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Перед применением хорошо взболтать. Разбавить 10-15% Solvoil 04 для облегчения нанесения кистью



Равномерно нанести тонким слоем, предпочтительно кистью. На новых поверхностях первое нанесение продукта должно быть очень разбавленным (20-40%).



Время высыхания 12 часов.



Нанесите не менее двух слоев продукта и подождите 24 часа между слоями.



Полное высыхание наступит через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для обеспечения равномерного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем. Не рекомендуется наносить под прямым воздействием солнечных лучей, на горячие поверхности, при неблагоприятных климатических условиях. Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени высыхания. Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию.

Внимание: изделие гарантирует отличные эксплуатационные характеристики на открытом воздухе, где оно постепенно теряет свою эластичность; любое применение во внутренней среде позволяет сохранить характерную эластичность в течение длительного времени.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦИКЛЫ:

Для предварительной окраски поверхности можно нанести пропитывающее средство Holz Lasur - cod. 3610 - затем нанести два слоя Flatting Extra Marine

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пигментные пасты:
Масляные пигменты серии CO

УПАКОВКА:

6 x 375 мл
6 x 750 мл
2 x 2,5 л
1 x 10 л
1 x 20 л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте; держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания. Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией.



Перед использованием прочтайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **3925XX**
Revision: **01 of 05.04.2023**