

# Technical Data Sheet

**BP38.00.00**  
**Прозрачный ПУ грунт-  
порозаполнитель**

<b>Цвет:</b>	Прозрачный.								
<b>Назначение:</b>	Изделия из массива древесины твердых и мягких пород, шпонированные изделия, изделия из фанеры. Горизонтальные и вертикальные поверхности.								
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление, смешанное и безвоздушное распыление.								
<b>Смешивание:</b>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>(по весу):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BP38.00.00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>HP77.00.00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>30-40</td> </tr> </tbody> </table>		(по весу):	BP38.00.00	100	HP77.00.00	50	Разбавитель	30-40
	(по весу):								
BP38.00.00	100								
HP77.00.00	50								
Разбавитель	30-40								

## Технические характеристики:

<b>Удельная плотность (кг/л):</b>	1.000 ± 0.03
<b>Сухой остаток (%):</b>	53 ± 2
<b>Поставочная вязкость (КУ при 25°C):</b>	98-104
<b>Рекомендуемая рабочая вязкость (DIN4 при 20°C)</b>	15-18 сек

## Основные характеристики:

<b>Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C):</b>	2
<b>Количество нанесения (г/м²):</b>	100 - 180
<b>Количество слоёв:</b>	1-3
<b>Интервал между слоями (минут, при 20°C):</b>	Мин 40 Макс 60
<b>Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C):</b>	От пыли – 10 На отлип – 25 До перешлифовки: 60 До складирования: 120

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

<b>Ускоренная сушка * (минут, 100 г/м<sup>2</sup> при 40°C):</b>	До перешлифовки: 40 До складирования: 60
<b>Рекомендации по шлифовке:</b>	Чем дольше сушка грунта, тем меньшая усадка в конечном итоге.
<b>Срок годности:</b>	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 2 года.  После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка

\* ускоренная сушка: испарение при 20°C – 10 мин; сушка при 40°C – 20 мин; охлаждение до 20°C – 10 мин

- ВР38.00.00 – прозрачный ПУ грунт-порозаполнитель для мебели с очень высоким сухим остатком. Подходит для всех типов древесины и шпона для создания эффекта закрытых пор.
- Высокая поставочная вязкость и прозрачность.
- Основные характеристики: отлично шлифуется, заполняет поры, быстро сохнет.
- Может наноситься при помощи ручного и автоматического распыления.

#### **Подготовка основания:**

Подложка должна быть должным образом подготовлена и очищена от всех видов загрязнений и пыли

#### **Примечание:**

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

---

---

### **Транспортировка и хранение:**

Грунт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

### **Меры предосторожности:**

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

### **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ**