



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>

Wood Professional Cosmetics

## Technical data Sheet

REV 01 of 20.08.2016

# HARTWACHS OIL 7030

## Твердое восковое масло

### ОПИСАНИЕ:

HARTWACHS OIL 7030 - это дисперсия натурального воска в ценных маслах, пригодная для обработки и отделки любых необработанных деревянных поверхностей.

Обработанная поверхность обладает повышенной твердостью и водостойкостью.

Материал очень легок в применении. Подходит как в качестве самостоятельного покрытия, так и для регулярного и периодического ухода за любыми обработанными маслом и лаком поверхностями.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

<b>Состав:</b>	Дисперсия твердого воска в масле
<b>Запах:</b>	Характерный
<b>Форма:</b>	Кремообразная жидкость
<b>Растворимость:</b>	Растворяется в растворителе
<b>Разбавление:</b>	Линия Solvoil
<b>Расход:</b>	20/24 м <sup>2</sup> /л

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

HARTWACHS OIL 7030 - система на основе натурального масла - пчелиного воска, идеальная финишная обработка поверхностей, ранее обработанных Grundieroil Coloroil. Щели и поверхностные неровности деревянной поверхности заполните HOLZMASSELÖSUNG (связующая смола для индивидуальной подготовки древесной шпатлевки) или другими шпатлевками из ассортимента Borma. После высыхания приступите к шлифовке наждачной бумагой зернистостью от 150-180 до 220-240 в зависимости от желаемого конечного вида. Перед нанесением первого слоя удалите остатки пыли. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%. Проверьте совместимость с неизвестной древесиной (окраска, содержание масел, ингибирование процесса сушки и т.д.). Нанесите один слой Grundieroil Coloroil, прозрачного или цветного, и дайте ему как следует высохнуть, затем приступайте к нанесению Hardwax Oil 7030.

Hartwachs Oil 7030 легко наносится поверх паркетного масла Borma Parquet Oils. При нанесении тканью или кистью следует равномерно распределить покрытие, чтобы избежать эффекта заплатки из-за окисления масла. Дайте высохнуть в течение 6-8 часов, затем приступите к шлифовке.

Продукт можно использовать также с декоративной меловой краске Shabby Kreide Farbe на аналогичных пористых основаниях без предварительной шлифовки.

Hartwachs Oil 7030 можно наносить и на необработанную древесину, но при этом необходимо обеспечить регулярный уход, особенно для напольных покрытий и столешниц мебели.

Не подходит для лакированных поверхностей.

Готовое применение. Равномерно нанести HARTWACHS OIL 7030 с помощью кисти или тряпки на чистую поверхность, очищенную от пыли, жира и масел. После высыхания (через 6/8 ч, в зависимости от толщины и температуры) отшлифовать зерном 220/240 до получения повышенной мягкости. Затем нанести второе покрытие и после высыхания до получения мягкого и гладкого матового блеска отполировать щетками серии Borma или интенсивно отполировать мягкой хлопчатобумажной тканью. Полное высыхание через 12 ч.

Максимальная твердость через 24 ч.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

**УПАКОВКА:**

Продукт выпускается в банках объемом 750 мл, 5 л и 15 л.

**ВНИМАНИЕ:**

Опилки, хлопчатобумажная ткань, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким средством и оставленные в таком состоянии, могут самовоспламеняться. Поэтому в случае использования этих материалов для уборки необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений для быстрого высыхания продукта или смочить их водой перед утилизацией.